

## Bead Wire 胎圈钢丝

Spec 规格 (mm)	Min Breaking Force 最小破断力 (N)		Breaking Elongation 破断伸长率min.(%)	Torsion 扭转次数(次/360°L=100d)(min.)	
	普通强度 NT	高强度 HT		普通强度 NT	高强度 HT
0.95	1340	1500	≥5	≥50(L=200d)	≥50(L=200d)
0.96	1360	1520	≥5	≥50(L=200d)	≥50(L=200d)
1.20	2100	2320	≥5	≥22	≥22
1.27	2350	2600	≥5	≥22	≥22
1.295	/	2760	≥5	/	≥22
1.30	/	2770	≥5	/	≥22
1.39	/	2950	≥5	/	≥22
1.42	3000	/	≥5	≥22	/
1.55	3360	3880	≥5	≥20	≥20
1.60	3580	4100	≥5	≥20	≥20
1.65	3825	4400	≥5	≥20	≥20
1.83	4750	5270	≥5	≥16	≥16
2.00	5275	5810	≥5	≥16	≥16
2.20	/	6915	≥5	/	≥16

